

# URKIPROTEC HS PLUS

## Antigravillon Recouvrable HS



### DESCRIPTION

Spray URKIPROTEC HS PLUS à l'aspect satiné et de nature caoutchouteuse, procure une couche dure, résistante et durable. Il est conçu pour reproduire la finition d'origine du fabricant et offrir une protection contre les gravillons, le sel, l'humidité et l'oxydation, et même amortir le bruit et les vibrations du moteur.

Il ne rétrécit ni ne se fissure même lorsqu'il est appliqué à basse température. Il est repeignable avec la plupart des systèmes de peinture.

### COULEURS

URKIPROTEC HS PLUS	9005	7004	9110
--------------------	------	------	------

### SURFACE PREPARATION

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de rouille. Pour une meilleure adhérence du produit, les parties qui s'écaillent, la saleté et la rouille doivent être retirées.




### MODE D'APPLICATION

Secouez bien le contenant avant de l'insérer dans le pistolet.

Apply one cross-coat to achieve up to 400 microns (500-550 microns wet).

If multiple coats are applied, the total thickness should not exceed 1000 microns.

**APPLICATION**

 Pistolet anti-gravier à aspiration Pression d'application	4-5 bar
 Nombre de couches Épaisseur totale	1 couche croisé 350- 400 µm
 Temps de séchage 20°C 60°C	60' 30' Ne pas sécher avec des lampes infrarouges: risque de formation de cloques

URKI**PROTEC HS PLUS** peut être repeint après 45 minutes d'application (à 20-25°C). Après 8 heures, un léger ponçage est recommandé avant la peinture.

**SÉCURITÉ ET HYGIÈNE**

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

**STOCKAGE**

Conserver à l'abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Il est conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

**VOC**

La teneur en VOC du URKI**PROTEC HS PLUS** est de maximum 430 g/l. respectant ainsi la norme européenne 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et l'expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils et des informations. Il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation prévue du produit. **USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.**