FICHE TECHNIQUE

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

UV-799

UV PROTECTION ADDITIVE

Edition: 020

Cod: 7079900000.00000.020

DOMAINE D´APPLICATION

Additif de protection UV pour les produits polyuréthanes ou acryliques 2K. Il prévient la dégradation causée par la lumière ultraviolette dans le film de finition, ce qui entraîne une excellente rétention de la brillance (jusqu'à 30%) et une stabilité des couleurs à long terme. Utilisé dans les produits PUR tels que BESA-GLASS, URKI-NATO, URKI-VOC, etc. Principalement destiné à la peinture de pièces exposées aux conditions extérieures.

L'additif de Protection UV-799 est un produit sans COV.

MODE D´APPLICATION

Ajouter entre 2.5 % et 5 % au composant A, puis mélanger soigneusement jusqu'à incorporation complète. Une agitation mécanique est recommandée. Dépasser 5% n'apporte pas d'avantages supplémentaires en termes de résistance.
L'ajout de l'additif n'affectes pas l'apparence des laques. Dans les finitions satinées et mates, la brillance peut augmenter légèrement d'environ 5 à 10%.

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Typo de produit	Protection contre les rayons ultraviolets

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l’exposition directe à la lumiere solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 ºC.
Durée de vie en emballage d’origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département téchnique.

BERNARDO ECENARRO,S.A. est libre de modifier en tout moment les caractéristiques de produit. Dans ce cas,une nouvelle fiche tecnique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit será acceptée