

MARTELÉ S/A
MARTELE SECADO AIRE

URKI-SYSTEM
METALIZADA: 6060/0000 MARTELE S/A
RELACIÓN PASTA / CONV.: 5/95

Edición nº: 022 2023/02
Cod: 6906000000.00000.022

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Acabados decorativos y enmascaramiento de defectos de la superficie en el pintado de mobiliario metálico, carcasas de motores, cuadros y aparatos eléctricos, cajas de herramientas y maquinaria en general.
Alto brillo y secado rápido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	1,00 - 1,02
Finura de molienda (µ)	
Viscosidad de suministro a 20°C	80 - 100 seg. Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	55 % ± 2 peso; 48 % ± 2 vol.
V.O.C. (g/l)	455
Tipo de producto	Alcídico modificado
Color	CARTA MARTELÉ

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar, debidamente desengrasadas, deben ser imprimadas con F-29 Imprimación Fosfato de zinc S/R.

MODO DE APLICACIÓN

Dar primero una pasada con poco caudal en forma de niebla y a continuación una mano mojada.



65-75"
FORD nº 4



URKISOL 300
1-3 %



40-60 my



1-2 h. No Pegajoso

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m ² /l)	9 - 10 (50 my)
Brillo 60°-60°	Semibrillo

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.