


URKICUT Politur



BESCHREIBUNG

Wirksame hochwertige Politur, die für Lacke, die in der Nachbearbeitung verwendet werden, entwickelt wurde. Ihre entsprechende Rezeptur beseitigt schnell und effektiv oberflächliche Mängel, Sprühnebflecken und Schleifspuren mit Körnung P1000 bis P1500. Sie besitzt eine hohe Polierkraft und sorgt für eine glänzende Oberfläche ohne Nebel und Hologramme.

Ihre ausgewogene Zusammensetzung aus festen und flüssigen Inhaltsstoffen mindert die Bildung von Staub und reduziert dadurch die Kontamination am Arbeitsplatz. Die Reste lassen sich leicht reinigen. Empfohlen wird ein anschließendes Nachpolieren mit URKIGLOSS.

Hohe Scheuerkraft mit mittlerem Glanz. Vielseitig sowohl für kürzlich ausgebesserte als auch für alte Deckschichten einsetzbar.

FARBEN

URKICUT	WEIß
---------	------

ANWENDUNG

Wichtig ist ein angemessener und hinreichender Druck auf die Poliermaschine in den ersten Durchgängen auf die Fläche, um oberflächliche Spuren oder Mängel zu beseitigen.

	Reinigung	Reinigen und Befeuchten
	Schleifen	P1000 - P1500
	Polieren	1200 - 2000 U/min
	Reinigung	Mit Mikrofasertuch reinigen

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 

Um eine Reizung der Atemwege, Haut und Augen zu vermeiden, soll beim Auftragen die geeignete Schutzausrüstung getragen werden. Darf nur durch Fachpersonal verwendet werden.

LAGERUNG 

An einem überdachten, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Temperatur soll über 5°C liegen, empfohlen wird zwischen 15 und 30°C.

VOC 

Der VOC-Gehalt von URKICUT beträgt höchstens 200 g/l und erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG IIB(A) (200) <200 g/l.

Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem Wissen und der Erfahrung der Technischen Abteilung von BESA. Sie sollen beraten und informieren. Der Verwender ist dafür verantwortlich, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um den bestimmungsgemäßen Zweck des Produkts zu gewährleisten. **VERWENDUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.**
