



SYSTEM SHOP-PRIMER EPOXY-GRUNDIERUNG 2K



PRODUKTE

F-286/2 SHOP-PRIMER EPOXY 2K
BESA-GLASS ACRYL-DECKLACK 2K

ANWENDUNGSBEREICH

System für schnelle Lackierprozesse mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz und Haftung auf allen Arten von Metalluntergründen ohne vorheriges Anschleifen. Geeignet für Ausrüstungen, im industriellen Karosseriebau, Landmaschinen usw.

F-286/2 wird wegen seiner kurzen Trocknungszeit und der Möglichkeit, Polyesterspachtel sowohl mit Spachtel (Urki-Low, Urki 3000, Urki-Light) als auch mit Spritzpistole (Besa Roc) aufzutragen, häufig als Werkstattgrundierung verwendet.

Besa-Glass-Decklack zeichnet sich durch hohe Fülle, kurze Trocknungszeit, Glanz, Elastizität und Wetterbeständigkeit aus.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | F-286/2 | Besa Glass |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Produktart | Modifiziertes Alkydharz-Zinkphosphat | Acryl-Polyurethan |
| Dichte bei 20 °C | 1,23 ± 0,05 | 1.00 - 1.30 |
| Lieferviskosität bei 20 °C | 30 - 35 s. Ford Nr. 4 | 90 - 100 s. Ford Nr. 4 |
| Festkörperanteil (Gew.-%) | 39 - 43 % (Gemisch mit Härter) | 51 - 61 % (Gemisch mit Härter) |
| Festkörperanteil (Vol.-%) | 19 - 23 % (Gemisch mit Härter) | 44 - 48 % (Gemisch mit Härter) |
| VOC | 655 g/l (spritzfertig) | 490 g/l (spritzfertig) |
| Farbe | Grau RAL 7035, Rostrot 8012 | s/m URKI-SYSTEM |

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE: STAHL, ALUMINIUM, VERZINKTER GRUND, ROSTFREIER STAHL

Die zu lackierende Fläche muss sachgerecht entrostet und entfettet werden.



SYSTEM SHOP-PRIMER EPOXY-ACRYL 2K

ANWENDUNGSART F-286/2



BESA-GLASS



MERKMALE DES TROCKENEN FILMS

| | F-286/2 | Besa Glass |
|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Theoretische Ergiebigkeit | 8-9 m ² /l (25 my) | 11-12 m ² /l (40 my) |
| Glanzgrad 60 - 60° | Matt 3-5 % | >93 % |
| Überlackierbarkeit | Mindestens 30 Min. Empfohlen 2 h | 8 h (Bei Verwendung als Anti-Graffiti-Produkt muss es geschliffen und entfettet werden) |

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

Das System bietet eine Beständigkeit im Salzsprühnebel von 350 Stunden gemäß UNE EN ISO 9227:2007.



350 STUNDEN SALZNEBEL