


# PROTEC BRUSH

## Scelleuse à la brosse



### DESCRIPTION

Scelleuse élastique mono-composant à la brosse, recouvrable et d'aspect thixotropique et satiné. Utile pour sceller des bords soudés, anciens ou récents, des joints et similaires dans les secteurs automobile, du bâtiment et de l'industrie métallurgique, des conteneurs, des systèmes d'aération et des machines en général.

PROTEC **BRUSH** reste élastique après le séchage et, de ce fait, réduit les vibrations des parties mobiles scellées.

### COULEURS

PROTEC **BRUSH**

7470

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de rouille. Pour une meilleure adhérence du produit, il convient d'éliminer les parties qui s'écaillent, la saleté et la rouille.

### MODE D'APPLICATION

Appliquer 1 ou 2 couches à la brosse pour obtenir une épaisseur allant jusqu'à 300 microns secs.

### APPLICATION

	<p>Nombre de couche Épaisseur sèche µm</p>	<p>1 ou 2 couches 300</p>
	<p>Temps de séchage 20°C</p>	<p>30 -60'</p>

Il est possible de procéder à la remise en peinture après 30 minutes, mais il est conseillé d'attendre 24 heures.

### SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

### STOCKAGE

Conserver à l'abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Il est conseillé de le stocker à une température supérieure à 5 °C, entre 15 et 30 °C.

### VOC

La teneur maximale en VOC du PROTEC **BRUSH** est de maximum 840 g/l respectant ainsi la norme européenne 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et l'expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils et des informations. Il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation prévue du produit. **USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.**