

URKIPROTEC

Überlackbierbarer Unterbodenschutz



BESCHREIBUNG

URKIPROTEC Steinschlagschutz in Satin-Optik und Kautschukart sorgt für eine harte, starke und langlebige Schutzschicht.

Er soll die Deckschicht des Herstellers nachbilden und Schutz gegen Steinschlag, Salz, Feuchtigkeit und Rost bieten sowie die Geräusche und Schwingungen des Motors dämpfen.

Er kann mit den meisten Bestandteilen des Lacksystems überlackiert werden.

FARBEN

URKIPROTEC	9005	7470	9110
------------	------	------	------

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die Flächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett und Rost sein. Für eine bessere Anhaftung des Produkts müssen abgeblätterte Stellen, Schmutz und Rost entfernt werden.

VERWENDUNG

1 Lage überkreuz auftragen, bis 300 Mikrometer erreicht sind.

ANWENDUNG

	Fließbecherpistole Druck beim Auftrag	3-6 bar
	Anzahl Lagen Gesamtstärke	1 Lage über Kreuz 300 µm
	Trocknungszeit 20°C 60°C	60' 30'

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 

Um eine Reizung der Atemwege, Haut und Augen zu vermeiden, soll beim Auftragen die geeignete Schutzausrüstung getragen werden. Darf nur durch Fachpersonal verwendet werden.

LAGERUNG 

An einem überdachten, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Temperatur soll über 5°C liegen, empfohlen wird zwischen 15 und 30°C.

VOC 

Der VOC-Gehalt von URKI**PROTEC** beträgt höchstens 840 g/l und erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG IIB(E) (840) <840 g/l.

Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem Wissen und der Erfahrung der Technischen Abteilung von BESA. Sie sollen beraten und informieren. Der Verwender ist dafür verantwortlich, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um den bestimmungsgemäßen Zweck des Produkts zu gewährleisten. **VERWENDUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.**
