

URKIPROTEC

Anti-gravillons Recouvrable



DESCRIPTION

URKIPROTEC Anti-gravillons à l'aspect satiné et de nature caoutchouteuse, fournit une couche dure, résistante et durable. Il est conçu pour reproduire la finition d'origine du fabricant et offrir une protection contre les gravillons, le sel, l'humidité et l'oxydation, et même amortir les bruits et les vibrations du moteur.

Il peut être repeint avec la plupart des systèmes de peinture.

COULEURS

URKIPROTEC	9005	7470	9110
------------	------	------	------




PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de rouille. Pour une meilleure adhérence du produit, les parties qui s'écaillent, la saleté et la rouille doivent être éliminées.

MODE D'APPLICATION

Appliquer en 1 couche croisée pour obtenir jusqu'à 300 microns.

APPLICATION

	Pistolet anti-gravillons Pression d'application	3-6 bar
	Nombre de couches Épaisseur totale	1 couche croisée 300 µm
	Temps de séchage 20°C 60°C	60' 30'

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

STOCKAGE 

Conserver à l'abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Il est conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

VOC 

La teneur en VOC d'URKI**PROTEC** est de maximum 840 g/l, respectant ainsi la norme européenne 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et l'expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils et des informations. Il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation prévue du produit. **USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.**
