

F-755

Universal-Mattierungsmittel



BESCHREIBUNG

Mattierendes Zusatzmittel des Farbvergleichssystems URKISYSTEM für den Erhalt verschiedener Glanzstufen. Das Zusatzmittel wird mit verschiedenen Bindemittel mit Glanz oder Seidenglanz des Systems gemischt, um halbgänzende, seidengänzende oder matte Deckflächen zu erreichen.

Seine Verwendung umfasst lösungsmittelbasierte Produkte verschiedener Art:

- Kunstharze: BESA**VAL**, BESA**POL**, URKID**DUR**.
- Nitro: URKIL**LAC**.
- 1K-Acryle: URKIL**ON**, URKIC**RYL**.
- PU: URKIN**ATO**, BESAN**ATO**, URKIP**UR**, URKIT**EXT**.
- Chlorkautschuk: URKI**CLOR**.

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die Flächen sind gemäß den Angaben in den Technischen Datenblättern des jeweiligen Produkts, das mit F-755 verwendet wird, vorzubereiten.

ANWENDUNG

Vor der Verwendung muss es vollständig durchgemischt sein. Nach es mit dem Bindemittel gemischt wurde, wird es maschinell gerührt, um unerwünschte Teilchen in der Deckschicht zu vermeiden.

Um Glanzstufen zwischen 5 und 25 % (60-Grad-Winkel) zu erreichen, muss von dem satinieren Bindemittel ausgegangen werden und zwischen 25 % bzw. 10 % Menge des mattierenden Zusatzmittel zugegeben werden.

Um Glanzstufen von mehr als 25 % zu erreichen, wird von einem Glanz-Bindemittel ausgegangen und die entsprechende Menge des Satin-Bindemittels zugegeben werden, bis die gewünschte Glanzstufe erreicht ist.

Für die Verwendung des F-755 ausgehend von Glanz-Bindemitteln sowie anderen, die nicht in diesem Datenblatt enthalten sind, sollte unsere Technische Abteilung angesprochen werden oder vorher verschiedene Mischproben für den Erhalt der gewünschten Glanzstufe durchgeführt werden.

Vollständige Tabellen der Glanzstufen sind für einige Qualitäten erhältlich und können in den entsprechenden Technischen Datenblättern nachgesehen werden.

MERKMALE DES TROCKENEN FILMS **Funktionalität**

Halbglänzende, satinierte und seidenmatte Effekte

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 

Um eine Reizung der Atemwege, Haut und Augen zu vermeiden, soll beim Auftragen die geeignete Schutzausrüstung getragen werden. Darf nur durch Fachpersonal verwendet werden.

LAGERUNG 

An einem überdachten, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Temperatur soll über 5°C liegen, empfohlen wird zwischen 15 und 30°C.

VOC 

Der VOC-Gehalt von F-755 beträgt höchstens 640 g/l.

Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem Wissen und der Erfahrung der Technischen Abteilung von BESA. Sie sollen beraten und informieren. Der Verwender ist dafür verantwortlich, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um den bestimmungsgemäßen Zweck des Produkts zu gewährleisten. **VERWENDUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.**