

F-755

Pâte à Mater Universelle



DESCRIPTION

Additif à mater du système colorimétrique URKISYSTEM pour l'obtention de différents degrés de brillance. L'additif est mélangé à différents convertisseurs du système, tant brillants que satinés, pour obtenir des finitions semi-brillantes, satinées ou mates.

Son utilisation englobe des produits à base solvantée de toutes sortes :

- Synthétiques : BESAVAL, BESAPOL, URKIDUR.
- Nitrocellulosiques : URKILAC.
- Acryliques 1C : URKILON, URKICRYL.
- PUR : URKINATO, BESANATO, URKIPUR, URKITEXT.
- Caoutchouc-chlorés : URKICLOR.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces seront préparées selon les indications des fiches techniques de chacun des produits où **F-755** est utilisé.

MODE D'APPLICATION

Homogénéiser complètement avant utilisation. Une fois mélangé avec le convertisseur, agiter mécaniquement, pour éviter les particules indésirables dans la finition finale.

Pour obtenir des degrés de brillance compris entre 5 et 25% (angle de 60°), il faut partir du convertisseur satiné et ajouter une quantité de pâte à mater comprise entre 25 et 10%, respectivement.

Pour obtenir des niveaux de brillance supérieurs à 25%, il faut partir du convertisseur brillant et ajouter la quantité appropriée de convertisseur satiné jusqu'à ce que le niveau de brillance souhaité soit atteint.

Pour l'utilisation du **F-755** à partir de convertisseurs brillants, ainsi que d'autres qui ne sont pas repris dans cette fiche, il est recommandé de consulter le service technique ou d'effectuer des essais de mélange préalables pour obtenir le degré de brillance souhaité.

Les tableaux complets de la gamme de brillance sont disponibles pour certaines qualités et peuvent être consultés dans leurs fiches techniques correspondantes.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC

Fonctionnalité

Effets semi-brillants, satinés et mats soyeux

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

STOCKAGE 

Conserver à l'abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Il est conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

VOC 

La teneur en VOC de **F-755** est de maximum 640 g/l.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et l'expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils et des informations. Il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation prévue du produit. **USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.**
