BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

FICHE TECHNIQUE

5003 TEXT

ADDITIF TEXTURANT

URKI-SYSTEM

CODE: 5003 TEXT / ADDITIF TEXTURANT

Edition: 021
Cod: 2000205003.00000.021

DOMAINE D´APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

5003 TEXTURANT GR-3 est un additif auxiliare du Système Teintometrique URKI-SYSTEM. Il permet d'obtenir un effet auto-structurant dans les finitions de la gamme. Il est utilisé pour les toits de bus, citernes, passerelles, garde-corps, machine outil, matériel bureau, boites électriques ou masquage de défaut de surfaces sur pièces.
Il peut être utilisé avec produits de nature très diverse tel que: Synthétiques URKI-RAPID ou URKI-FLEX, Nitrocellulosiques URKI-LAC, Synthétiques séchage four URKI-DUR, Epoxy URKI-POX, Polyuréthannes URKI-NATO, URKI-GLASS ou BESA-GLASS.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20ºC (g/cc)	0,92 ± 0,05
Finesse de Broyage (µ)	45-50
Viscosité de livraison à 20ºC	50-60 KU (Stormer)
% Extrait sec (poids / volume)	44% ± 2 poid; 41% ± 2 Vol.
V.O.C. (g/l)	516
Type de produit	Alkyde modifié / Cires micronisées
Couleur	Translucide

PREPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces seront préparées selon les Fiches Techniques de chaque produit avec lequel le 5003 ADDITIF TEXTURANT est utilisé.

MODE D´APPLICATION

Avant l'utilisation, il faut homogénéiser complètement, de préférence avec un agitateur.
Pour les monocomposants, la proportion sera de 10-20% en poids sur la totalité de la peinture. Pour les 2 composants, la proportion sera de 15-25% sur le composant A, sans changer la proportion avec le durcisseur.
Les produits avec 5003 TEXT doivent être appliqués avec pistolet pneumatique et une buse de 1,8-2,0 mm Ø et pression de 3,5-4,5 kg/cm2 (approximatif)

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

-	Effet texturant

Rendement théorique (m²/l)	Produit non applicable individuellement.. Voir F. Technique du produit final
Brillance 60º-60º	Le rajout de 5003 TEXT provoque une légère pete de brillance de la finition.
Recouvrabilité	Produit non applicable individuellement.. Voir F. Technique du produit final

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumiere solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 ºC.
Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département téchnique.

BERNARDO ECENARRO,S.A. est libre de modifier en tout moment les caractéristiques de produit. Dans ce cas,une nouvelle fiche tecnique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit será acceptée