**BERNARDO ECENARRO, S.A.**
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

# TECHNISCHES DATENBLATT



**5003 TEXT**
STRUKTURZUSATZ

URKI-SYSTEM
CODE: 5003 TEXT / STRUKTURZUSATZ

Ausgabe nº: 021
Cod: 2000205003.00000.021

## ANWENDUNGSBEREICH

**"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"**
Der 5003 STRUKTURZUSATZ GR-3 zu den Lacken vom URKI-SYSTEM erzeugt Decklacke mit Strukturwirkung. Besonders für Bussdachenn, Zisterne, Maschinenbau, Schaltschränke, oder zum maskieren von schlechte fertigen Teilen geeignet.
Kann auf verschiedene Materialen aingesetzt weren: KH wie URKI-RAPID oder URKI-FLEX, Nitro wie URKI-LAC, Offen trocknende Lacke wie URKI-DUR, Epoxy wie URKI-POX, PUR wie URKI-NATO, URKI-GLASS oder BESA-GLASS.

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Dichte bei 20ºC (g/cc) | 0,92 ± 0,05 |
| Körnigkeit (µ) | 45-50 |
| Lieferviskosität bei 20ºC | 50-60 KU (Stormer) |
| % Festkörperanteil (gewicht / volumen) | 44% ± 2 nach Gewicht; 41% ± 2 nach Volumen |
| V.O.C. (g/l) | 516 |
| Produktart | Modifiziertes Alkyd/ Micronizierten Wächse |
| Farbton | Transluzent |

## VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die Öberfläche müssen gemäss die TMB vom Grundkomponent vorbereitet sein.

## ANWENDUNG

Vor Anwendung krafting schüttelnd.
10-20% Zugabe bei 1K Produkte (Spritzfertig Material). 15-25% in 2K Produkte (auf Komponent A). MV bleibt unverändert.
Mit einer Spritzpistole verarbeiten (1,8-2,0 mm und 3,5 bis 4,5 kg/cm2 )

## MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

| | |
|---|---|
| - | Struktureffekt |

| | |
|---|---|
| Theoretische Ergiebigkeit (m²/l) | Nur in Zusammenhang mit Grundmaterial. Siehe TMB des Grundmaterials. |
| Glanzgrad bei 60º-60º | Zusatzmittel Zugabe kann die Glanz vermindern. |
| Überlackierbar | Nur in Zusammenhang mit Grundmaterial. Siehe TMB des Grundmaterials. |

## LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatut zwischen 5º und 30º C wird empfohlen.
Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.

BERNARDO ECENARRO,S.A. behäit sich das Recht vor, zu jedem Moment die Produkteigenschaften ändem zu Können und in diesem Fall ein neues technisches Datenblatt zu veröffentlichen. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung bei Nichtbeachtung der aufgeführten Produkt-und Anwendungsbedingungen.