BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

FICHE TECHNIQUE

0100

ADDITIF ANTI-MOUSSANT 100

Edition: 020

Cod: 9000000100.00000.020

DOMAINE D´APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"
Additif permettant le débullage et augmentant le tendu des finitions époxydiques tel que l'URKI-POX, lors de l'application au rouleau.
0100 Additif Anti-Moussant a aussi un iffet antisilicones et améliore la résistance aux rayures des finitions époxy ou polyuréthane.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20ºC (g/cc)	0,88 ± 0,02
V.O.C. (g/l)	400
Point d'inflammation	0-21ºC Méthode: coupe fermée
Punto de ebullición (ºC)	> 35ºC
Type de produit	Additif anti-moussant
Couleur	Transparent et incolore

MODE D´APPLICATION

Ajouter max. 2% sur la quantité totale de peinture.
Non recommandé à titre préventif, cet additif doit être utilisé dans les proportions maximun recommandées, un surdosage provoquerait un problème d'accroche entre couches en cas de recouvrement.

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

-	Effet Anti-moussant

COMPOSITION

Type de produit	Cétonique / Polydimethysiloxane

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l’exposition à la lumiere solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 ºC.
Durée de vie en emballage d’origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département téchnique.

BERNARDO ECENARRO,S.A. est libre de modifier en tout moment les caractéristiques de produit. Dans ce cas,une nouvelle fiche tecnique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit será acceptée