BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

TECHNISCHES DATENBLATT

0100

ANTISCHAUMZUSATZ 100

Ausgabe nº: 020

Cod: 9000000100.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"
Zusatzmittel besonders geeignet für Epoxi Decklacken wie URKI-POX. Besonders beim rollen als Entschäumer und Nivilierungsmittel geeignet.

0100 Antischaum Zusatzmittel gilt auch als Silikonentferner und verbessert die Kratzfestigkeit des Decklacks.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20ºC (g/cc)	0,88 ± 0,02
V.O.C. (g/l)	400
Flammpunkt	0-21ºC System: Geschlossenen Tiegel
Punto de ebullición (ºC)	> 35ºC
Produktart	Antischaumzusatzmittel
Farbton	Transpartent und Farblos

ANWENDUNG

Maximal 2% Zugabe auf die gesamte Lacke.
Nicht als vorbeugendemassnahme zu benutzen. Mehr als 2% Zugabe kann Haftungsprobleme zwischen Schichten bei der Überlackierung, und sogar grössere Schaumbildung verursachen.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

-	Antischaumzusatz.

KOMPOSITION

Produktart	Cetonic / Polydimethysiloxane

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatut zwischen 5º und 30º C wird empfohlen.
Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.

BERNARDO ECENARRO,S.A. behäit sich das Recht vor, zu jedem Moment die Produkteigenschaften ändem zu Können und in diesem Fall ein neues technisches Datenblatt zu veröffentlichen. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung bei Nichtbeachtung der aufgeführten Produkt-und Anwendungsbedingungen.