

01 NORME ISO 12944 c DURABILITÉ DU SYSTÈME DE PEINTURE

La durabilité d'un système de peinture dépend du type de peinture, la conception de la structure, l'état de la surface en acier (qui lui-même dépend de l'état préalable de la surface et de son degré de préparation). Les procédés de mise en peinture et de séchage, ainsi que l'entretien ultérieur du système de peinture.

Pour cette raison, le degré de durabilité d'un système de peinture est un

concept technique utile pour sélectionner le système à utiliser dans un cas précis et pour établir le programme d'entretien correspondant, mais ne peut pas être utilisé en aucun cas comme une période de garantie.

Trois classes de durabilité sont fixées:

Limitée (L) de 2 à 5 ans

Moyenne (M) de 5 à 15 ans

Haute (H) supérieure à 15 ans
