

VD 3105
FLASH PRIMER

Página 1 de 1

Edición nº: 020 2016/06
Cod: 3010500000.00000.020**CAMPO DE APLICACIÓN****"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"**

Flash primer coloreado de 1 componente de secado aire que debe ser protegido por el barniz VD 7051.

Se aplica húmedo sobre húmedo con barniz con un horneado final del sistema completo.

De aplicación y uso en el pintado de vidrio.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	0,85 - 0,95
Viscosidad de suministro a 20°C	14 - 18 seg Ford nº4
% Materia no volátil (peso/volumen)	18 -22 % peso
Color	Tonos bajo demanda

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar bien secas, libres de aceites, grasas, polvo, etc.

Se recomienda flamear.

La temperatura de pieza no debe ser superior a 30°C.

MODO DE APLICACIÓN

A pistola aerográfica.

Agitar antes de usar.

13-15"
FORD nº4URKI-SOL 9030
45-50% ó 100%

5-7 my

1-3'
20-25°C**ALMACENAMIENTO**

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase original cerrado: Al menos **6 meses** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro Dpto. Técnico.