

**F-863**

PINTURA S/RÁPIDO

Página 1 de 1

Edición nº: 021 2014/01

Cod: 3086309005.00000.021

**CAMPO DE APLICACIÓN****"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"**

Imprimación Pintura Negro Mate que puede dejarse como terminación por su buen aspecto de acabado, buena adherencia sobre hierro y acero bien desgrasados

Posee excelente secado y poder de cubrición, lo que hace de este producto ideal para la protección de trabajos de Calderería, Fundición, Herreros, etc.

**CARACTERISTICAS FÍSICAS**

Densidad 20°C (g/cc)	1,60 ± 0,05
Finura de molienda (μ)	25 - 30
Viscosidad de suministro a 20°C	95 - 105" Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	73% ± 2 peso; 49 % ± 2 VOL.
V.O.C. (g/l)	498 (listo al uso) Aplicación Airless
Tipo de producto	Alcídico
Color	Negro mate

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Hierro y Acero: Dexosidado y Desengrasado previo

**MODO DE APLICACIÓN**20-25°  
FORD Nº4URKISOL 222  
5%URKISOL 88  
15-20%

30-40 my

Tacto 15'  
Seco 30'

5-10'

URKISOL 88  
max.5-10%**CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA**

Rendimiento teórico (m²/l)	13 - 15 (35 my)
Brillo 60°-60°	Mate
Repintabilidad	24 horas

**ALMACENAMIENTO**

Manténgase bajo cubierto fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.