

VD 5100
FONDO ALUMINIO

Edición nº: 020 2016/11
Cod: 501000000.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Fondo metalcromo tricapa efecto espejo para el pintado de vidrio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	0,83 ± 0.02
Viscosidad de suministro a 20°C	11 - 13 seg Ford n ^o 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	0.5 - 1.5 % peso
Color	Aluminio

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sustrato limpio, sin polvo, grasa o cualquier suciedad. Se recomienda flamear.
La temperatura de pieza no debe ser superior a 40°C.

MODO DE APLICACIÓN

A pistola aerográfica.
Agitar antes de usar.

La aplicación es BARNIZ+FONDO+BARNIZ con horneado posterior después de cada capa.



Barniz VD 7000 ó
VA 7400



10-15my



15' / 150°C
10' / 180°C



Suministro



VD 5100



1-2 my



15' / 150°C
10' / 180°C



Barniz VD 7000 ó
VA 7400



10-15my



15' / 150°C
10' / 180°C

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase original cerrado: Al menos **1 año** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro Dpto. Técnico.