

VD 5102
FONDO BICAPA ALUMINIO

Edición nº: 020 2016/06
Cod: 5010200000.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Fondo de color metalizado, que debe ser protegido con los barnices VD 7000 ó VD 7020
Se aplica húmedo sobre húmedo con barniz con un horneado final del sistema completo.
De aplicación y uso en el pintado de vidrio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	0,83 ± 0.02
Viscosidad de suministro a 20°C	13 - 15 seg Ford n°4
% Materia no volátil (peso/volumen)	2 - 3 % peso
Color	Aluminio

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sustrato limpio, sin polvo, grasa o cualquier suciedad. Se recomienda flamear.
La temperatura de pieza no debe ser superior a 40°C.

MODO DE APLICACIÓN

A pistola aerográfica.
Agitar antes de usar.



Suministro



4-6 my



1-3'
20-25°C



Barniz VD 7000 ó
VD 7020



10-15my



15' / 150°C
10' / 180°C

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase original cerrado: Al menos **1 año** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro Dpto. Técnico.