

PD 5250
BICAPA 1C

Edición nº: 020 2016/06
Cod: 502500000.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Bicapa 1C de secado físico para ABS, PC, PS y NORYL.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	0,95 - 0,99
Viscosidad de suministro a 20°C	14 - 18" Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	34 % ± 2 peso; 26 % ± 2 vol.
Tipo de producto	Acrílico

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá quedar exenta de grasa . Es preciso un excelente desengrasado y realizar una esmerada manipulación de la superficie. Desengrasar con Disolvente nº 94.

Si la superficie del plástico no es uniforme, se recomienda calentar la pieza para facilitar que cualquier residuo de desmoldeante emerja a la superficie y se obtenga una buena limpieza de ésta.

MODO DE APLICACIÓN




14-18"
FORD nº4



Urki-Sol 9015
50-60%



15-20 my



5-10'

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **12 meses** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.