

VA 5400
FONDO BICAPA ALUMINIO

Edición nº: 020 2016/06
Cod: 504000000.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

Fondo de color metalizado hidrosoluble, que debe ser protegido con los barnices VA 7400 ó VD 7405
Se aplica húmedo sobre húmedo con barniz con un horneado final del sistema completo.
De aplicación y uso en el pintado de vidrio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	1,02 ± 0.02
pH a 20°C	8.2 - 8.8
Viscosidad de suministro a 20°C	55 - 65 KU
% Materia no volátil (peso/volumen)	6 - 8 % peso
Color	Aluminio

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sustrato limpio, sin polvo, grasa o cualquier suciedad. Se recomienda flamear.
La temperatura de pieza no debe ser superior a 40°C.

MODO DE APLICACIÓN

A pistola aerográfica.
Agitar antes de usar.



VA 8450
100:2 peso



Suministro



4-6 my



1-3'
20-25°C



Barniz VA 7400 ó
VA 7405



10-15my



15' / 150°C
10' / 180°C

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.
Duración en el envase original cerrado: Al menos **6 meses** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro Dpto. Técnico.