

**SPRAY F-4101 A**  
ANTICALORICO ALUMINIO 450°C

Edición nº: 020 2017/12  
Cod: 6027809006097.00000.020

### CAMPO DE APLICACIÓN

Pintura Anticalórica resistente a temperaturas en continuo hasta 400-450°C, con excelentes características mecánicas, adherencia y resistencia a la oxidación. Proporciona acabados metalizados para la protección de elementos sometidos a altas temperaturas como Silenciosos, Hornos, Chimeneas.


### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar libres de óxido y suciedad, desengrasadas perfectamente, siendo recomendable un lijado previo.

### MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar Spray F-4101 A  
Aplicar en 2-3 manos, dejando 5-10 min. entre capas.  
Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.

Nota. No exceder el espesor de película seca recomendado. Este producto desarrolla sus características una vez curado por la Tª.



Distancia de pintado  
20-30 cm.



20-25 my



5-10 min.



Tacto 15'  
Seco 30'  
100°C/15 min

### CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Color	Aluminio grisáceo.
Brillo 60°-60°	Mate <5%
Repintabilidad	1 h.

### ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

PRECAUCIÓN: En ningún caso los envases deben superar los 50°C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.