

URKI-RAPID SAT

ESMALTE SINTÉTICO S/R SATINADO

URKI-SYSTEM

CONVERTIDOR: 6002/CONV. U-RAPID SAT

RELACIÓN PASTA / CONV.: 25/75

Edición nº: 020 2011/11

Cod: 6900200000.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN**"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"**

Adecuado para maquinaria agrícola y de obras públicas, elevadoras, grúas, andamios, contenedores, etc.

Presenta un agradable aspecto satinado, con buena nivelación y rapidez de secado. Buena protección a la intemperie con colores sólidos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	1,08 - 1,27
Finura de molienda (µ)	20 - 30
Viscosidad de suministro a 20°C	75 - 80 KU (Stormer)
% Materia no volátil (peso/volumen)	53 - 62 % peso; 42 - 45% vol.
V.O.C. (g/l)	594 (Listo al uso)
Tipo de producto	Alcídico modificado
Color	s/m URKI-SYSTEM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar, debidamente desengrasadas, deben imprimarse con F-25 ó F-29 Imprimaciones Sintéticas

Cuando se requiera una mayor resistencia a la oxidación aconsejamos la Imprimación F-809 Imprimación Fosfato de Zinc.

MODO DE APLICACIÓN25 ± 5"
FORD nº 4URKISOL 170
30-35 %

30-40 my

Tacto 30'
Seco 2 h.**CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA**

Rendimiento teórico (m ² /l)	12 - 13 (35 my)
Brillo 60°-60°	30 - 40 %
Repintabilidad	Antes de 2 h. ó después de 3 días

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.