

**MARTELÉ S/A**

MARTELE SECADO AIRE

URKI-SYSTEM

METALIZADA: 6060/0000 MARTELE S/A

RELACIÓN PASTA / CONV.: 5/95

Edición nº: 021 2012/10  
Cod: 6906000000.00000.021**CAMPO DE APLICACIÓN****"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"**

Acabados decorativos y enmascaramiento de defectos de la superficie en el pintado de mobiliario metálico, carcchas de motores, cuadros y aparatos eléctricos, cajas de herramientas y maquinaria en general.  
Alto brillo y secado rápido.

**CARACTERISTICAS FÍSICAS**

Densidad 20°C (g/cc)	1,00 - 1,02
Finura de molienda ( $\mu$ )	
Viscosidad de suministro a 20°C	80 - 100 seg. Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	55 % $\pm$ 2 peso; 48 % $\pm$ 2 vol.
V.O.C. (g/l)	455
Tipo de producto	Alcídico modificado
Color	CARTA MARTELÉ

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Las superficies a pintar, debidamente desengrasadas, deben ser imprimadas con F-25 Imprimación Sintética s/r.

**MODO DE APLICACIÓN**

Dar primero una pasada con poco caudal en forma de niebla y a continuación una mano mojada.

65-75"  
FORD nº 4URKISOL 400  
1-3 %

40-60 my



1-2 h. No Pegajoso

**CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA**

Rendimiento teórico (m²/l)	9 - 10 (50 my)
Brillo 60°-60°	Semibrillo

**ALMACENAMIENTO**

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.