

URKI-POL

LACA POLIURETANO PIGMENTADA 2 C. BRILLANTE

URKI-SYSTEM

CONVERTIDOR: 6780/CONV U-POL

RELACIÓN PASTA / CONV.: 35/65

Edición nº: 020 2011/11

Cod: 697800000.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN**"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"**

Lacado de muebles, decoración en general sobre madera.

Destaca por su elevado cuerpo y poder de relleno, dureza, elasticidad y resistencia a productos domésticos. Posee un elevado brillo. No amarilleante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	1,05 -1,30
Finura de molienda (µ)	5 - 10
Viscosidad de suministro a 20°C	80 - 100 seg. Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	45 - 54 % peso; 37 - 40 % vol. (Mezcla con catalizador)
V.O.C. (g/l)	540 (Mezcla con catalizador)
Tipo de producto	Poliéster - Poliuretánico
Color	s/m URKI-SYSTEM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Fondear la madera con Fondo Tapaporos Poliuretano 2c. dando 1 ó 2 manos según estado superficial, seguido de un cuidadoso lijado antes de lacar con URKI-POL.

MODO DE APLICACIÓN

Recomendamos estabilizar la mezcla 15 minutos, antes de comenzar la aplicación.

E-141
1:1 vol.

2-3 h.

20"
FORD nº 4URKISOL 900/P
2-3 %

35-45 my

Tacto 30'
Seco 1 h.**CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA**

Rendimiento teórico (m ² /l)	9 - 10 (40 my)
Brillo 60°-60°	90 - 95 %
Repintabilidad	18 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.