

**PD 7080**

BARNIZ PARA EFECTO CROMO 2C

Edición nº: 020 2016/06

Cod: 7008000000.00000.020

**CAMPO DE APLICACIÓN**

**"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"**

Barniz 2C de alto brillo para acabados cromados.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Densidad 20°C (g/cc)	0,93 - 0,98
Viscosidad de suministro a 20°C	16 - 20 seg Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	32 % ± 2 peso; 24 % ± 2 vol.
Tipo de producto	Poliacrilato
Color	Incoloro

**MODO DE APLICACIÓN**



E-243  
100:11 peso



<6h



15-19"  
FORD nº4



Urki-sol 9010  
5-10 %



20-25 my



10'



80°C / 30'

**CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA**

Brillo 60°-60°	>90
----------------	-----

**ALMACENAMIENTO**

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **12 meses** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.