

BARNIZ 3131

PELABLE

Edición nº: 021 2017/07
Cod: 7050605122.00000.021

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Barniz Pelable de protección temporal, confiriendo al producto un buen poder antioxidante durante periodos de tiempo no excesivos. Fácilmente arrancable en película continua.

De gran uso en carpintería de Aluminio, protección de Piezas de Acero durante su almacenaje y transporte, protección de zonas mecanizadas en Máquina Herramienta, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	0,91 ± 0,02
Finura de molienda (µ)	5 - 10
Viscosidad de suministro a 20°C	120" ± 10 Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	30% ± 2 peso; 21 % ± 2 vol.
V.O.C. (g/l)	645
Tipo de producto	Vinílico
Color	Azul 5122

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplicación directa sobre el soporte metálico, Acero, Aluminio bien desengrasados.

Evitar la aplicación de este producto en superficies que estén sometidas a temperaturas superiores a 70-80 °C o pintadas con productos de baja reticulación.

MODO DE APLICACIÓN

Preferentemente se aplica a brocha al objeto de conseguir un mayor espesor y con ello una mayor facilidad de arrancado.



15-18"
FORD nº 4



Viscosidad de
suministro



Disolvente
URKISOL 300
90-100%



20-40 my



Seco 60'

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m ² /l)	7 - 8 (30 my)
Brillo 60°-60°	Satinado
Repintabilidad	

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.