

**2 K URKI-SPRAY  
BARNIZ ACRÍLICO 2 C**Edición nº: 021 2012/10  
Cod: 707520000097.00000.021**CAMPO DE APLICACIÓN**

Barniz Acrílico de 2 componentes para realizar reparaciones parciales con Sistemas Bi-capa. Destaca por su resistencia al rayado, gasolina y buen comportamiento al exterior, así como por su rapidez de secado y nivelación. El acabado que se consigue es el mismo que con los barnices convencionales de 2 c. de uso a pistola.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Tipo de producto	Acrílico
Color	Transparente
V.O.C. (g/l)	642 (Listo al uso en Spray) - (2004/42/CE) IIB (E) (840)

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Se aplica directamente sobre Fondos Bi-capa (tanto Base Disolvente como Base Agua), transcurridos al menos 30 minutos desde la aplicación del Fondo.

**MODO DE APLICACIÓN**

Comprobar los pasos a seguir para la mezcla Base/Catalizador (ver envase).

Aplicar en dos manos dejando 5 - 10 min. entre capas.

Después de usar, invertir el envase y pulsar para limpiar la boquilla (vida de la mezcla 24 h.)

Distancia  
20-30 cm

40-50 my

30 min. tacto  
Seco 3 h.

12-15 min.

10-15 min.  
60°C/30 min.IR 30 min.  
60°C/45 min.  
Aire 7-8 h.

24 h.

**CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA**

Brillo 60°-60°	100 %
Repintabilidad	24 h.

**ALMACENAMIENTO**

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

PRECAUCIÓN: En ningún caso los envases deben superar los 50°C.

Duración en el envase: Al menos **18 meses** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.