


BESAWET

Aparejo W/W 2C



DESCRIPCIÓN

Aparejo 2K formulado para el pintado de pieza nueva o superficies que no presenten una irregularidad excesiva. Permite un repintado húmedo sobre húmedo, a partir de 15-20 minutos, sin necesidad de lijado, mejorando así la productividad en el taller al acortar los tiempos de trabajo.

El producto está diseñado para la aplicación sobre paneles nuevos con cataforesis (incluso sin lijado previo), rozaduras o pequeños daños de la carrocería. En zonas reparadas más amplias, puede ser usado como sellador e integrador.

De fácil aplicación, su aspecto satinado y suave permite detectar pequeñas imperfecciones antes de la aplicación del acabado.

Presenta buena adherencia sobre soportes con cataforesis, acero, galvanizado, electrozincado y aluminio desengrasados y una gran variedad de plásticos.

COLORES

Formulado en un gris neutro RAL 7040, para una correcta cubrición de los diferentes acabados.

BESAWET

7040

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Presenta buena adherencia sobre acero, aluminio, galvanizado, electrozincado, cataforesis, GRP, PP-EPDM, ABS, PVC, PA, MA, SMC, NORYL, PC, así como sobre masillas poliéster de la gama BESA tras lijado de éstas.

Antes de iniciar con la aplicación de trabajos de reparación, se recomienda lijar, limpiar y desengrasar correctamente con desengrasantes SD-7 10 o URASOL 8905.

Repintable, húmedo sobre húmedo, con monocapas 2K y bicapas tanto al agua como al disolvente.

No se recomienda el uso del aparejo para reparaciones sobre esmaltes acrílicos termoplásticos.

MODO DE APLICACIÓN ✓

Proceso recomendado para el pintado de pieza nueva y reparaciones en las que la superficie no presenta una irregularidad excesiva.

Respetar los tiempos y espesores indicados a fin de prevenir retrasos en el proceso y rechupes o mermas en los acabados. Obtener una superficie lisa y uniforme ayudará a conseguir un acabado final con una excelente extensibilidad y brillo.

APLICACIÓN ✓





		MEDIO E-224
	Relación mezcla Volumen Peso	4:1 V 100:20 P
	Pot-life	1-1,5 h
	Viscosidad de aplicación % Dilución	20-25" URKISOL 8229 25-30%
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	1,3 - 1,4 mm 2-2,5 bar
	Número de manos Espesor total	1,5-2 manos 30-40 µm
	Tiempo de evaporación	5' entre manos hasta que matice
	Tiempo de Secado 20°C IR Onda media	20' 12-15'
	Lijado	No se precisa
	Repintabilidad	A partir de 15-20' Pasados 4 días matizar con Star-Brite

TABLA DE MEZCLAS ✓

	100g.	250g.	500g.	1.000g.
BESAWET	64	160	320	640
CATALIZADOR	13	32	65	130
DISOLVENTE	23	58	115	230

SEGURIDAD E HIGIENE 

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO 

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

VOC 

El contenido de VOC de BESAWET es de cómo máximo 540 g/l. cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB(C) (540) <540 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**
