

### SPRAY F-29

PRIMAIRE PHOSPHATE ZINC S/R

Edition: 020 2017/12

Cod: 3002907040097.00000.020

#### DOMAINE D'APPLICATION

Primaire antioxydant à séchage rapide, bon pouvoir couvrant, aspect lisse et soyeux,, dureté, élasticité, excellent accrochage et recouvrabilité. Conseillé pour le retouche dans les secteurs de la chaudronnerie, véhicule industriel, machine agricole, structure métallique, ...

VOC content lower than 840 g/l (2004/42/CE) IIB (E).

#### PREPARATION DE LA SURFACE

Les supports (acier et fer) doivent être desoxydés, dégraissés et secs.

Sur des anciennes peintures bien accrochées, poncer légèrement avec grain 360-400.

Recouvrable avec des finitions 1C y 2C.

#### MODE D'APPLICATION

Agiter le produit pendant 2-3 minutes avant d'utiliser le Spray F-29.

Appliquer en 2-3 couches; laisser 5-10 min. entre couches.

Après l'application, retourner le spray et presser pour nettoyer la buse.



Distance conseillée  
20-30 cm.



30-40 my



5-10 min.



Sec 30 min.

#### CARACTERISTIQUES DU FILM

Couleur	Gris 7040
Brillance 60°-60°	Mat < 5%
Recouvrabilité	6-8 h

#### STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

PRECAUTION: Les sprays ne doivent jamais être exposés à températures supérieures à 50°C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.