FICHE TECHNIQUE

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

PD 3509

FLASH PRIMER

Edition: 020 2016/06
Cod: 3050900000.00000.020

DOMAINE D´APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"
Promoter de adhérence pour une variété de matière plastique pour l'industrie automobile,meubles et d'autres objets .Il présente une adhésion sur PP, PUR, PS, PA, PP-EPDM, ABS, PVC, GRP, PC.
Il est adapté à raccommoder et / ou de petites surfaces Il est très facile à appliquer et l'adhérence sur les substrats Indiqué.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20ºC (g/cc)	0,85 - 0,89
Viscosité de livraison à 20ºC	12 - 14" Ford nº 4
% Extrait sec (poids / volume)	4% ± 1 poids/vol
Type de produit	Modifié polyoléfine chlorée
Couleur	Incolore

PREPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être exempte de graisse .Effectuer dégraissant et de faire une manipulation minutieuse de la surface. Dégraisser avec Thinner # 94.
Si la surface de matière plastique non uniforme.Il est recommandé de chauffer la pièce pour libérer toute moisissure résiduelle faciliter émerge à la surface et un bon processus de nettoyage.Si nécessaire avec du papier de verre P600 Dégraisser et éliminer les particules de poussière

MODE D´APPLICATION

12-14"

Prêt à l'emploi

2-4 my

5´

10 min

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumiere solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 ºC.
Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **12 mois** après sa fabrication. Au delà consulter notre département téchnique.

BERNARDO ECENARRO,S.A. est libre de modifier en tout moment les caractéristiques de produit. Dans ce cas,une nouvelle fiche tecnique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit será acceptée