BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

FICHE TECHNIQUE

F-714

SHOP-PRIMER

Edition: 022 2017/05

Cod: 3071400000.00000.022

DOMAINE D´APPLICATION

Primaire Phosphatochromatant à 1 K d'excellent accrochage sur Acier. Sur de l'aluminium et électrozingué, on recommende de faire un essai au préalable.
Son séchage rapide et sa recouvrabilité avec tous types de finitions en poursuite mouillé sur mouillé rend ce produit très adéquat pour ces marchés qui demandent de la vitesse. Adéquat pour les machines outils, véhicule industriel,... Utilisable comme primaire de primaire de présentation pour sa résistance à l'oxydation.
Résistance de 300 heures au Brouillard Salin avec des finitions PUR.
Peut être séché à 160ºC. Soudable et sans émissions de fumées toxiques.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20ºC (g/cc)	0,95 - 1,00
Finesse de Broyage (µ)	10 - 20
Viscosité de livraison à 20ºC	50 - 70" Ford nº 4
% Extrait sec (poids / volume)	23 - 28 % en poids; 13 % ± 2 vol.
V.O.C. (g/l)	774 (Prêt à l'emploi) - (2004/42/CE) IIB (C) (780)
Type de produit	Vynilique modifié
Couleur	Gris foncé 7149, Gris 1220, Crème 1749, Brun rouge 8072, Beige 1639, Blanc 9110, Gris 7520

PREPARATION DE LA SURFACE

Dégraissage et désoxydation de la surface à peindre. Un excellente dégraissage est requis, ainsi qu'une soigneusse prépation de la surface.
Si les surfaces à proteger vont rester à l'exteriur d'une façon prolongé nous conseillons l'application de deux passes.
Recouvrable avec: URKI-POX, BESA-GLASS, URKI-NATO, URKI-PUR, BESA-PUR, URKI-TEXT, URKI-VOC.

MODE D´APPLICATION

L'application de mastics polyester sur primaires phosphochromatants peut causer problèmes de séchage et endurcissement.
Trempage: URKISOL-300

15-18"
FORD nº4

URKISOL 88
60-70%
Ø 1.6-1.8 mm

10-15 my

20' Non collant

10´

CARACTERISTIQUES DU FILM

Rendement théorique (m²/l)	12 - 14 (10 my)
Brillance 60º-60º	Satiné 5 - 25 %
Recouvrabilité	1 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumiere solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 ºC.
Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département téchnique.

BERNARDO ECENARRO,S.A. est libre de modifier en tout moment les caractéristiques de produit. Dans ce cas,une nouvelle fiche tecnique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit será acceptée