

F-863

PEINTURE SECHAGE RAPIDE

Edition: 021 2014/01
 Cod: 3086309005.00000.021

DOMAINE D'APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Primaire peinture noir mat qui peut être lasissé comme finition grâce à son bon aspect. Bon accrochage sur acier et ferraille bien dégrasissés.

Séchage et pouvoir couvrant excellents, ce qui fait ce produit très adéquat pour la protection en chaudronnerie, fonte, ferroneie,....

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,60 ± 0,05
Finesse de Broyage (μ)	25 - 30
Viscosité de livraison à 20°C	95 - 105" Ford n° 4
% Extrait sec (poid / volumen)	73% ± 2 en poids; 49 % ± 2 VOL.
V.O.C. (g/l)	498 (Prêt à l'emploi) Aplicación Airless
Type de produit	Alkyde
Couleur	Noir mat

PREPARATION DE LA SURFACE

Acier et Fer: désoxyder, dégraisser

MODE D'APPLICATION



20-25"
FORD N°4



URKISOL 222
5%



URKISOL 88
15-20%



30-40 my



Hors poussière 15'
Non collant 30'



5-10'



URKISOL 88
max.5-10%

CARACTERISTIQUES DU FILM

Rendement théorique (m²/l)	13 - 15 (35 my)
Brillance 60°-60°	Mat
Recouvrabilité	24 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.