

URKI-PROTEC
ANTIGRAVILLON

Edition: 021 2013/01
Cod: 3700100000.00000.021

DOMAINE D'APPLICATION

URKI-PROTEC laisse une couche dure, forte et de longue durée. Conçu pour reproduire la finition original du fabricant et pour offrir une protection contre le gravillon, le sel, l'humidité et l'oxydation et même amortir le bruit et vibrations du moteur. Il est recouvrable avec la plupart des peintures.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,00 - 1,06
Finesse de Broyage (µ)	
Viscosité de livraison à 20°C	60 - 65 KU
% Extrait sec (poids / volume)	47,0 ± 2 %
V.O.C. (g/l)	549 (Gris 7470); 550 (Noir 9005); 551 (Blanc 9110); (Prêt à l'emploi) (2004/42/CE) IIB (E) (840)
Type de produit	Caoutchouc
Couleur	Noir 9005, Gris 7470, Blanc 9110

PREPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, libres de graisse et oxyde, Pour améliorer l'accrochage, il est conseillable d'éliminer des parties décrépiés, saleté et oxyde.

MODE D'APPLICATION

- Agiter avant l'utilisation.
- Pistolet antigravillon. Pression: 3-6 bar.
- Appliquer en une seule passe croisée.



1 passe croisée
300 my



20°C/60'
60°C/30'



CARACTERISTIQUES DU FILM

Rendement théorique (m ² /l)	1,6 (300 my)
Brillance 60°-60°	Satinée
Recouvrabilité	

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.