

**VD 5102**  
FOND BICOUCHE ALUMINIUM

Edition: 020 2016/06  
Cod: 5010200000.00000.020

### DOMAINE D'APPLICATION

#### "USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Fond bicouche métallisé pour laquage du verre, que doit être recouvert avec les vernis : VD 7000 ou VD 7020.  
Application du fond mouillé sur mouillé avec le vernis suivi d'un séchage au four.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	0,83 ± 0.02
Viscosité de livraison à 20°C	13 - 15 sec Ford n°4
% Extrait sec (poids / volume)	2-3% poids
Couleur	Gris métallisé

### PREPARATION DE LA SURFACE

Toujours s'assurer que toutes les surfaces soient propres, sèches et exempte d'huile et poussières  
Flammage préalable recommandé.  
La température des pièces ne doit pas dépasser 40°C

### MODE D'APPLICATION

Application avec pistolet pneumatique.  
Homogénéiser avant utilisation.



Prêt à l'emploi



4-6 my

1-3'  
20-25°CVernis VD 7000 ou  
VD 7020

10-15my

15' / 150°C  
10' / 180°C

### STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **1 an** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.