

VD 5104
FOND BICOUCHE NACRÉ

Edition: 020 2016/06
Cod: 5010400000.00000.020

DOMAINE D'APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Fond bicouche métallisé pour laquage du verre, que doit être recouvert avec les vernis : VD 7000 ou VD 7020.
Application du fond mouillé sur mouillé avec le vernis suivi d'un séchage au four.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	0,89 ± 0.02
Viscosité de livraison à 20°C	13 - 15 sec Ford n°4
% Extrait sec (poids / volume)	10-12% poids
Couleur	Dorée

PREPARATION DE LA SURFACE

Toujours s'assurer que toutes les surfaces soient propres, sèches et exempte d'huile et poussières
Flammage préalable recommandé.
La température des pièces ne doit pas dépasser 40°C

MODE D'APPLICATION

Application avec pistolet pneumatique.
Homogénéiser avant utilisation.



Prêt à l'emploi



4-6 my



1-3'
20-25°C



Vernis VD 7000 ou
VD 7020



10-15my



15' / 150°C
10' / 180°C

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu fraist et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **1 an** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.