

PD 5250
BICOUCHE 1C

Edition: 020 2016/06
Cod: 502500000.00000.020

DOMAINE D'APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Bicouche 1C séchage à l'air sur ABS, PC, PS y NORYL.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	0,95 - 0,99
Viscosité de livraison à 20°C	50 - 60" Ford n° 4
% Extrait sec (poids / volume)	34 % ± 2 poids; 26 % ± 2 vol.
Type de produit	Acrylique

PREPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être exempte de graisse .Effectuer dégraissant et de faire une manipulation minutieuse de la surface. Dégraisser avec Thinner # 94.

Si la surface de matière plastique non uniforme.Il est recommandé de chauffer la pièce pour libérer toute moisissure résiduelle faciliter émerge à la surface et un bon processus de nettoyage

MODE D'APPLICATION



14-18"
FORD n°4



Urki-Sol 9015
50-60%



15-20 my



5-10'

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **12 mois** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.