

**URKI-LOW**  
 MASTIC POLYESTER BASSE DENSITÉ 2 C.

Edition: 022 2014/04  
 Cod: 5212000000.00000.022

### DOMAINE D'APPLICATION

URKI-LOW est un Mastic Polyester de HAUTE QUALITÉ préparé pour être appliqué à spatule afin de réparer les irrégularités de Carrosserie.

URKI-LOW, à la différence des mastics conventionnels, est formulé avec des charges spéciales qui lui confèrent des caractéristiques très différentes:

- Il s'agit d'un mastic "très léger" d'application très facile, finesse et absence de pores.
- Extraordinairement facile à poncer, même deux jour après.
- Grand rendement. Grand pouvoir garnissant.

Il s'agit d'un Mastic MULTIFONCTION avec accrochage sur la tôle, aluminium, électrozingué, galvanisé et polyester renforcé avec fibre de verre.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,30 ± 0,05
Finesse de Broyage (µ)	Sans grumeaux
Viscosité de livraison à 20°C	Tixotropique
% Extrait sec (poids / volume)	88% ± 2 poids
V.O.C. (g/l)	< 250 (Prêt à l'emploi) - (2004/42/CE) IIB (B) (250)
Type de produit	Polyester
Couleur	Beige 1455, Crème 1956

### PREPARATION DE LA SURFACE

La surface à réparer doit être désoxydée et libre de graisse. Ponçage préalable conseillé sur acier et GRP. Sur aluminium ponçage et sur électrozingué Star-Brite.

Ne pas utiliser le mastic sur du WASH-PRIMER ou Primaires Chromophosphatants.

Recouvrable avec toutes les finitions, une fois scellé avec l'Appêt Acrylique 2 c., BESA-CAR ou BESA-EXPRESS.

### MODE D'APPLICATION

Application: A spatule.

N.B.: Ne pas ajouter trop de durcisseur afin d'éviter des problèmes de teinte.

Le mélange avec le durcisseur peut être réalisé sur la spatule en homogénéisant bien avant d'appliquer.



E-39  
2-3% poids



Pot life 4-5'



1000-3000 my



30'



5'



P-120  
P-220

### CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m <sup>2</sup> /l)	
Brillance 60°-60°	Mat
Recouvrabilité	1 - 2 h.

### STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **12 mois** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.



Bernardo Ecenarro S.A.

## FICHE TECHNIQUE

**BERNARDO ECENARRO, S.A.**

Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia (SPAIN)  
Tel.: +34 +34 943 74 28 00  
Fax: +34 +34 943 74 06 03  
www.besa.es

**URKI-LOW**

MASTIC POLYESTER BASSE DENSITÉ 2 C.

Page 2 de 2

Edition: 022 2014/04

Cod: 5212000000.00000.022