

BESA-LIGHT
MASTIC POLYESTER "ULTRA-LIGHT"

Edition: 022 2016/06

Cod: 5222100000.00000.022

DOMAINE D'APPLICATION

BESA-LIGHT est un mastic polyester « ultra léger » formulé avec des micro sphères, développé pour son utilisation dans les carrosseries pour reprendre les imperfections comme les marques de ponçage ou impacts jusqu'à 6 mm de profondeur. Sa particulière composition permet une exceptionnelle facilité de ponçage, une imperméabilité minimale à l'humidité, une absence absolue de pores, un fort pouvoir d'adhésion et optimale finition sur la plupart des supports. Pendant le ponçage une plus grande quantité de particules de poussières épaisses est générée avec une notable réduction de la dispersion de poussière dans l'ambiance. Le produit présente une bonne adhérence sur l'acier, électrozingué, galvanisé, aluminium et fibre de verre.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,00 ± 0,05
Finesse de Broyage (μ)	Sans grumeaux
Viscosité de livraison à 20°C	Tixotropique
V.O.C. (g/l)	< 250 gr/l (Prêt à l'emploi) (2004/42/CE) IIB (B) (250)
Type de produit	Polyester - Peroxide
Couleur	Crème 10264

PREPARATION DE LA SURFACE

La surface à réparer doit être exempt d'oxydes et de gras; il est conseillé de poncer avant la surface. Pas utiliser le mastic sur de WASH-PRIMER ou de Primaires Phosphocromatantes comme le F-714.

MODE D'APPLICATION

Application: Spatule

Note: Pas ajouter excès de durcisseur pour prévenir le rougissement.

Le mélange de durcisseur peut être effectuée sur la même spatule, bien homogénéisée avant l'application.



E-39
2 % poids



4' 20°C



1000-3000 my



<30'



4-5'



P-120 grossier
ponçage
P-220 affiner

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Brillance 60°-60°	Mat
Recouvrabilité	1 - 2 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **12 mois** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.