

BESA-QUICK

APPRET GARNISSANT SPOT REPAIR 2:1

Edition: 021 2018/04

Cod: 5547500000.00000.021

SPOT Repair

DOMAINE D'APPLICATION

BESA-QUICK es un apprêt garnissant UHS express formulé avec des résines innovantes. Conçu pour des réparations rapides et partielles. Très bon pouvoir couvrant et excellent ponçage grâce à sa vitesse de séchage, permettant le ponçage du véhicule après 20-25 minutes après l'application sans besoin de dépense de chauffage de la cabine ni utilisation de systèmes IR. Ceci donne des économies d'énergie et des gains de productivité.

Le contenu en solvants organiques est le plus bas parmi les produits existants sur le marché dans ce domaine, étant très en dessous des taux de solvants de la norme européenne pour le Car Refinish. Son contenu en COV est de 420 g/l PAE, très en dessous des 540 g/l de cette norme. A remarquer l'absence d'odeur pendant l'application.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,48 ± 0,03
Viscosité de livraison à 20°C	90 - 100 KU (Stormer)
% Extrait sec (poid / volumen)	68 % ± 2 poids; 52 % ± 2 volume. (Mélangé avec le durcisseur)
V.O.C. (g/l)	420 (Prêt à l'emploi) - (2004/42/CE) IIB (C) (540)
Type de produit	PUR
Couleur	7040 Gris moyen

PREPARATION DE LA SURFACE

Sur acier et électrozingué propre il a une bonne accroche, ainsi que sur des mastics polyester de la gamme BESA après un ponçage.

Sur GRP, ponçage et dégraissage. Il adhère sur d'autres plastiques tels que PS, PVC FOAM, PC, SMC, PVC, PET y NORYL. Recouvrable avec des bases bi-couche hydro ou solventés, ainsi qu'avec des systèmes 2K.

MODE D'APPLICATION

Bien agiter avant d'appliquer.

Laisser 3-4 min. entre couches pour permettre la désolvation.



E-212
2:1 vol.
3:1 poids



30'



20-30"
FORD n° 4



Sans diluant
1,6-2,0 mm.



50-70 my



10-15' non collant



P-320-P400
20-25'

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m ² /l)	8 - 9 (60 my)
Brillance 60°-60°	Mat satiné
Recouvrabilité	Après 30 min.



Bernardo Ecenarro S.A.

FICHE TECHNIQUE

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147

20720 Azkoitia (SPAIN)

Tel.: +34 +34 943 74 28 00

Fax: +34 +34 943 74 06 03

www.besa.es

BESA-QUICK

APPRET GARNISSANT SPOT REPAIR 2:1

Page 2 de 2

Edition: 021 2018/04

Cod: 5547500000.00000.021

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **1 an** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.