

SPRAY F-4101 A

PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE ALUMINIUM 450°C

Edition: 020 2017/12

Cod: 6027809006097.00000.020

DOMAINE D'APPLICATION

Peinture haute température résistante jusqu'aux 400-450°C degrés en continu, avec excellentes propriétés mécaniques, accrochage et résistance à l'oxydation.

Finitions métalliques pour la protection d'éléments soumis à hautes températures comme pot d'échappement, fours, cheminées, ..

PREPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à peindre doivent être libres d'oxyde et saleté, parfaitement dégraissées, avec ponçage au préalable.

MODE D'APPLICATION

Agiter le produit pendant 2-3 minutes avant d'utiliser le spray F-4101/A

Appliquer en 2-3 couches; laisser 5-10 min. entre couches.

Après l'application, retourner le spray et presser pour nettoyer la buse.

Note. Ne pas dépasser l'épaisseur de peinture conseillée. Ce produit atteint ses propriétés une fois curé avec la température.



Distance conseillée
20-30 cm.



20-25 my



5-10 min.



Hors poussière 15'
Non collant 30'
100°C/15min

CARACTERISTIQUES DU FILM

Couleur	Aluminium grisâtre
Brillance 60°-60°	Mat <5%
Recouvrabilité	1 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

PRECAUTION: Les sprays ne doivent jamais être exposés à températures supérieures à 50°C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.