

**MARTELÉ S/A**  
 MARTELE SECHAGE AIR

**URKI-SYSTEM**

BASE METALLISE: 6060/0000 MARTELE S/A

RAPPORT PATE / CONV.: 5/95

Edition: 021 2012/10

Cod: 6906000000.00000.021

### DOMAINE D'APPLICATION

#### "USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Finitions décoratives et masquage des défauts de la surface à peindre dans la mise en peinture de mobilier métallique, appareils électriques, boîte à outils et machines en général.

Haute brillance et séchage rapide.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,00 - 1,02
Finesse de Broyage (μ)	
Viscosité de livraison à 20°C	80 - 100 sec. Ford n° 4
% Extrait sec (poid / volumen)	55 % ± 2 poids; 48 % ± 2 volume.
V.O.C. (g/l)	455
Type de produit	Alkyde modifié
Couleur	Nuancier MARTELÉ

### PREPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à peindre, soigneusement dégraissées, doivent être imprimées avec F-25 primaire synthétique séchage rapide.

### MODE D'APPLICATION

1ère couche: sous forme de brouillard

2ème couche: bien humide.



65-75"  
 FORD n° 4



URKISOL 400  
 1-3 %



40-60 my



1-2 h. Non collant

### CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m <sup>2</sup> /l)	9 - 10 (50 my)
Brillance 60°-60°	Demibrillant

### STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.