

URKI-FER METAL
 PEINTURE EFFET FORGE

URKI-SYSTEM

BASE METALLISEE: 6091/0000 U-FER
 RAPPORT PATE / CONV.: MAX.: 5/100

Edition: 021 2014/01
 Cod: 6909100000.00000.021

DOMAINE D'APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Protection et décoration de grilles, portails, lampadaires, structures métalliques, etc.

Grâce à sa formulation à base de pigment métallique de structure laminaire, présente une protection excellente du fer et de l'acier exposés aux intempéries. Aspect agréable de fer micacé vieilli, encore plus que l'URKI-FER.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,45 - 1,50
Finesse de Broyage (μ)	
Viscosité de livraison à 20°C	100 - 110 KU (Stormer)
% Extrait sec (poids / volumen)	71 - 75 % poids; 48 - 52 % volume.
V.O.C. (g/l)	470 (Prêt à l'emploi)
Type de produit	Alkyde modifié
Couleur	Voir URKI-SYSTEM

PREPARATION DE LA SURFACE

Poncer le support. Brosser pour éliminer l'oxyde et nettoyer avec diluant.

Imprimer avec F-809, primaire au phosphate de Zinc, pour une meilleure protection.

Il faut poncer les peintures anciennes. Dégraisser avant de recouvrir.

MODE D'APPLICATION



25-30"
 FORD n° 4



URKISOL 222
 5-10 %



URKISOL 170
 10-20 %



40-50 my



Hors Poussière 1 h.
 Non collant 3-4 h.

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m ² /l)	9 - 10 (50 my)
Brillance 60°-60°	Mat
Recouvrabilité	12 h.

Bon accrochage et flexibilité.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.