

**BESA-POL SAT**  
 LAQUEURETHANE SATINE

**URKI-SYSTEM**

CONVERTISSEUR: 6727 / CONV B-POL SAT  
 RAPPORT PATE / CONV.: 25/75 V. (35/65 poids)

Edition: 021 2014/01  
 Cod: 6972700000.00000.021

**DOMAINE D'APPLICATION**

**"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"**

Pour la protection et la décoration de surfaces en bois ou métalliques tels que meubles, portes, fenêtres, grillages, etc.  
 Facile d'appliquer à la brosse, bonne nivelation, aspect satiné. Adéquat pour la décoration à l'intérieur. Dur et flexible.

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**

Densité à 20°C (g/cc)	1,00 - 1,26
Finesse de Broyage (μ)	20 - 30
Viscosité de livraison à 20°C	85 - 95 KU (Stormer)
% Extrait sec (poid / volumen)	54 - 66 % poids; 43 - 47 % volume.
V.O.C. (g/l)	488 (Prêt à l'emploi) - Aplicación à la brosse
Type de produit	Alkyde uréthane
Couleur	URKI-SYSTEM

**PREPARATION DE LA SURFACE**

- Fer ou Acier: Désoxyder, dégraisser et appliquer une ou deux couches de Alfglid 1005, F-29 ou F-809 Primaires au Phosphate de Zinc.
- Bois: Apprêter avec Scelleuses Synthétiques et poncer avant d'appliquer la laque.

**MODE D'APPLICATION**



20-25"  
 FORD n° 4



URKISOL 222  
 5-10 %



URKISOL 170  
 25-30 %



30-40 my



Hors Poussière 1 h.  
 Non collant 5-6 h.

**CARACTERISTIQUES DU FILM SEC**

Rendement théorique (m²/l)	12 - 13 (35 my)
Brillance 60°-60°	20 - 40 %
Recouvrabilité	24 h.

Il est possible d'obtenir différents niveaux de brillance tout en mélangeant (en poids) avec le Converter BESA-POL ou F-755  
 Pâte à mater universelle.

BESA-POL/SAT	80	60	40	20	95	90	75
BESA-POL	20	40	60	80	-	-	-
F-755	-	-	-	-	5	10	25
Brillance 60°-60°	40-60	65-75	70-85	85-90	15-25	10-20	< 5

Les degrés de brillance indiqués dans ce tableau sont approximatifs.

**STOKAGE**



Bernardo Ecenarro S.A.

## FICHE TECHNIQUE

**BERNARDO ECENARRO, S.A.**

Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia (SPAIN)  
Tel.: +34 +34 943 74 28 00  
Fax: +34 +34 943 74 06 03  
www.besa.es

**BESA-POL SAT**  
LAQUEURETHANE SATINE

Page 2 de 2

### URKI-SYSTEM

CONVERTISSEUR: 6727 / CONV B-POL SAT  
RAPPORT PATE / CONV.: 25/75 V. (35/65 poids)

Edition: 021 2014/01  
Cod: 6972700000.00000.021

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.