

**BESA-POL MAT**  
 LAQUE URÉTHANNÉE MATE

**URKI-SYSTEM**

CONVERTISSEUR: 6728 / CONV B-POL MAT

RAPPORT PASTE / CONV.: 35/65

Edition: 021 2014/01

Cod: 6972800000.00000.021

**DOMAINE D'APPLICATION**

**"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"**

Pour la protection et la décoration de surfaces en bois ou métalliques tels que meubles, portes, fenêtres, grillages, etc.  
 Facile d'appliquer à la brosse, bonne nivelation, aspect mat/satiné. Adéquat pour la décoration à l'intérieur. Dur et flexible.

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**

Densité à 20°C (g/cc)	1,00 - 1,25
Finesse de Broyage (μ)	20 - 30
Viscosité de livraison à 20°C	80 - 95 KU (Stormer)
% Extrait sec (poid / volumen)	55 - 65 % poids; 43 - 47 % volume.
V.O.C. (g/l)	491 (Prêt à l'emploi) - Aplicación à la brosse
Type de produit	Alkyde uréthane
Couleur	Voir URKI-SYSTEM

**PREPARATION DE LA SURFACE**

- Acier: Désoxyder, dégraisser et appliquer une ou deux couches de Alflaglid 1005, F-29 ou F-809 Primaires au Phosphate de Zinc.
- Bois: Apprêter avec Scelleuses Synthétiques et poncer avant d'appliquer la laque.

**MODE D'APPLICATION**



20-25"  
 FORD n° 4



URKISOL 222  
 5-10 %



URKISOL 170  
 25-30 %



30-40 my



Hors Poussière 1 h.  
 Non collant 6 h.

**CARACTERISTIQUES DU FILM SEC**

Rendement théorique (m <sup>2</sup> /l)	12 - 13 (35 my)
Brillance 60°-60°	10 - 15 %
Recouvrabilité	24 h.

**STOKAGE**

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.