

URKI-POL SAT
 LAQUE POLYURÉTHANE PIGMENTÉE 2 C. SAT.

URKI-SYSTEM
 CONVERTISSEUR: 6781 / CONV U-POL SAT
 RAPPORT PATE / CONV.: 35/65

Edition: 020 2011/11
 Cod: 6978100000.00000.020

DOMAINE D'APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN ISNTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Pour laquer des meubles et pour la décoration en général sur bois.
 Excellent pouvoir couvrant et nivélation, résistant aux rayures, dur et flexible.
 Agréable aspect satiné, résistant aux produits de nettoyage. Non jaunissant.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,10 - 1,40
Finesse de Broyage (μ)	20 - 25
Viscosité de livraison à 20°C	100 - 120 sec. Ford n° 4
% Extrait sec (poid / volumen)	48 - 55 % poids; 37 - 40 % volume. (Mélangé avec le durcisseur)
V.O.C. (g/l)	546 (Mélangé avec le durcisseur)
Type de produit	Polyester-Polyuréthane
Couleur	Voir URKI-SYSTEM

PREPARATION DE LA SURFACE

Apprêter le bois avec un fond Polyuréthane 2 k en 1 ou 2 couches selon l'état de la surface et poncer soigneusement.
 Poncer avant d'appliquer URKI-POL SAT.

MODE D'APPLICATION

Il est recommandable de laisser stabiliser le mélange 15 min. Avant de commencer à pulvériser.



E-140
2:1 vol.



2-3 h.



20"
FORD n° 4



URKISOL 900/P
25-30 %



30-40 my



Hors Poussière 30'
Non collant 1 h.

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m ² /l)	9 - 10 (40 my)
Brillance 60°-60°	30 - 40 %
Recouvrabilité	12 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.