

ALFA-PUR 3790
LAQUE POLYURÉTHANE UHS 2 C.

URKI-SYSTEM

CONVERTISSEUR: 6790 / CONV A-PUR 3790
RAPPORT PATE / CONV.: 35/65 P. (25/75 Vol.)

Edition: 023 2017/05

Cod: 6979000000.00000.023

DOMAINE D'APPLICATION

Laque Haut Solide.
Finition indiquée pour l'agricole et le véhicule industriel avec un appareil mixte ou air-less.
Flexibilité, brillance et résistance à l'extérieur.

ALFA-PUR 3790 remplit le cahier de charge de la catégorie C3 élevé s/UNE en ISO 12944-2 certifié par un Laboratoire externe homologué quand appliqué sur un primaire F-294/2 (Acier grenailé Sa 2½).

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,16 - 1,43
Finesse de Broyage (µ)	5 - 10
Viscosité de livraison à 20°C	55 - 85 sec. Copa Ford n° 4
% Extrait sec (poids / volume)	60 - 67 % poids; 47 - 50 % volume. (Mélangé avec le durcisseur)
V.O.C. (g/l)	417 (Ready to use) - (2004/42/CE) IIB (D) (420)
Type de produit	Polyester- Polyuréthane
Couleur	Voir URKI-SYSTEM

PREPARATION DE LA SURFACE

-Acier: Les surfaces à peindre, soigneusement dégraissées, doivent être recouvertes d'une couche de primaire F-296/2 ou F-294/2 Primaires Epoxy Phosphate de Zinc 2K.
Pour une résistance à l'oxydation supérieure, il faut grenailer à degré Sa 2,5.
-Galvanisé: Dégraissage. Si le fond est ancien, brossage et dégraissage. Application d'une couche de primaire F-296/2 ou F-294/2.

MODE D'APPLICATION

Il est conseillé de laisser stabiliser le mélange dilué 15 min. avant de commencer l'application.



E-135
4:1 poids
3:1 Vol



>3 h.



55-65" Air-less
25-30" Pistolet
Neumatic
FORD n° 4



URKISOL 8229
URKISOL 3700
5-10%



50-60 my



4 h. Non collant



15-30'
70°C/30'
(En Cabine)



URKISOL 8229
URKISOL 3700
3-5%



URKISOL 8229
URKISOL 3700
3-5%

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m²/l)	9 - 10 (50 my)
Brillance 60°-60°	90 - 100 %
Recouvrabilité	3 h. après séchage en cabine



Bernardo Ecenarro S.A.

FICHE TECHNIQUE

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

Page 2 de 2

ALFA-PUR 3790
LAQUE POLYURÉTHANE UHS 2 C.

URKI-SYSTEM

CONVERTISSEUR: 6790 / CONV A-PUR 3790
RAPPORT PATE / CONV.: 35/65 P. (25/75 Vol.)

Edition: 023 2017/05

Cod: 6979000000.00000.023

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.