

**ALFA-PUR 3791**  
 LAQUE POLYURÉTHANE SATINÉE UHS 2 C.

### URKI-SYSTEM

CONVERTISSEUR: 6791 / CONV A-PUR 3791  
 RAPPORT PATE / CONV. 35/65 P. (25/75 Vol.)

Edition: 020 2011/11  
 Cod: 6979100000.00000.020

### DOMAINE D'APPLICATION

Laque Satinée à Haut Solide.

Finition indiquée pour la mise en peinture de la machine agricole, le véhicule industriel, structures,... avec des appareils mixtes ou air-less.

Flexibilité, pouvoir couvrant, agréable aspect satiné et résistance à l'extérieur.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,18 - 1,45
Finesse de Broyage (μ)	15 - 20
Viscosité de livraison à 20°C	60 - 70 KU
% Extrait sec (poid / volumen)	55 - 62 % poids; 43 - 48 % volume. (Mélangé avec le durcisseur)
V.O.C. (g/l)	418 (Prêt à l'emploi) - (2004/42/CE) IIB (D) (420)
Type de produit	Polyester-Polyuréthane
Couleur	Voir URKI-SYSTEM

### PREPARATION DE LA SURFACE

-Acier: Les surfaces à peindre, soigneusement dégraissées, doivent être recouvertes d'une couche de primaire F-296/2 ou F-294/2 Primaires Epoxy Phosphate de Zinc. 2K

Pour une résistance à l'oxydation supérieure, il faut grenailer à degré Sa 2,5.

-Galvanisé: Dégraissage. Si le fond est ancien, brossage et dégraissage. Application d'une couche de primaire F-296/2 ou F-294/2.

### MODE D'APPLICATION

Il est conseillé de laisser stabiliser le mélange diluée 15 min. avant de commencer l'application.



E-135  
 4:1 poids  
 3:1 vol.



>3 h.



50-60"  
 FORD n° 4  
 Air-less



URKISOL  
 8229 ou 3700  
 2-4 %



50-60 my



Hors Poussière 1 h.  
 Non collant 2-3 h.



En Cabine  
 15-30'  
 70°C/30'

### CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m <sup>2</sup> /l)	9 - 10 (50 my)
Brillance 60°-60°	25 - 35 %
Recouvrabilité	24 h. ou 3h. après séchage en cabine

### STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.



Bernardo Ecenarro S.A.

## FICHE TECHNIQUE

**BERNARDO ECENARRO, S.A.**

Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia (SPAIN)  
Tel.: +34 +34 943 74 28 00  
Fax: +34 +34 943 74 06 03  
www.besa.es

Page 2 de 2

**ALFA-PUR 3791**

LAQUE POLYURÉTHANE SATINÉE UHS 2 C.

URKI-SYSTEM

CONVERTISSEUR: 6791 / CONV A-PUR 3791  
RAPPORT PATE / CONV. 35/65 P. (25/75 Vol.)

Edition: 020 2011/11  
Cod: 6979100000.00000.020