

FICHE TECHNIQUE

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147 20720 Azkoitia (SPAIN) Tel.: +34 +34 943 74 28 00 Fax: +34 +34 943 74 06 03

www.besa.es

Page 1 de 1

Edition: 020 2016/06 Cod: 7000000000.00000.020

VD 7000

VERNIS EPOXY BRILLANT

DOMAINE D'APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Vernis de finition brillant pour laquage de verre. Application avec pistolet pneumatique.

Très bonne résistance mécanique et aussi résistance à la rayure et élasticité. Très bonnes résistances aux produits chimiques, simulateur du parfum G1, et a l'eau.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,00 ± 0,02
Viscosité de livraison à 20°C	18 ± 2 Ford nº4
% Extrait sec (poids / volume)	44 % ± 2 en poids
Type de produit	Epoxy-Polyamide
Couleur	Incolore

PREPARATION DE LA SURFACE

Toujours s'assurer que toutes les surfaces soient propres, sèches et exempte d'huile et poussières Flammage préalable recommandé.

La température des pièces ne doit pas dépasser 40°C

MODE D'APPLICATION

Application avec pistolet pneumatique.



100:65 poids



8 h.



13-15"



URKI-SOL 9041



10-15 my



20-25°C



15' / 150°0 10' / 180°0

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Brillanco 600-600	I > 00
Brillance 60°-60°	2 90

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu fraist et ventilé en 'evitant l'exposition à la lumiere solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **1 an** après sa fabrication. Au delà consulter notre département téchnique.