

PD 7080

VERNIS EFFET CHROME 2C

Edition: 020 2016/06

Cod: 7008000000.00000.020

DOMAINE D'APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Vernis 2C avec haute brillance pour les effets chromés

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	0,93 - 0,98
Viscosité de livraison à 20°C	16 - 20 sec Ford n° 4
% Extrait sec (poids / volume)	32 % ± 2 poids; 24 % ± 2 vol.
Type de produit	Polyacrylate
Couleur	Incolore

MODE D'APPLICATION



E-243
100:11 poids



<6h



15-19°
FORD n°4



Urki-sol 9010
5-10 %



20-25 my



10'



80°C / 30'

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Brillance 60°-60°	>90
-------------------	-----

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **12 mois** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.